

KVH

(Konstruktionsvollholz)



Öffnungszeiten:

Mo-Fr 8:00 – 18:00 Uhr

Sa 9:00 – 13:00 Uhr

02953/6897 | info@veith-holzhandlung.de

www.veith-holzhandlung.de

www.facebook.com/VeithHolz

WhatsApp: 02953-6897

Unsere Lagerliste

KVH NSI C24 keilgezinkt

Artikelbezeichnung	Stärke in cm	Breite in cm	Laenge in m
KVH 6X06CM	6	6	5,00
KVH 6X08CM	6	8	5,00
KVH 6X10CM	6	10	5,00
			13,00
KVH 6X12CM	6	12	5,00
			13,00
KVH 6X14CM	6	14	13,00
KVH 6X16CM	6	16	13,00
KVH 6X18CM	6	18	13,00
KVH 6X20CM	6	20	13,00
KVH 6X24CM	6	24	13,00
KVH 8X08CM	8	8	5,00
KVH 8X12CM	8	12	13,00
KVH 8X16CM	8	16	13,00
KVH 8X18CM	8	18	13,00
KVH 8X20CM	8	20	13,00
KVH 8X22CM	8	22	13,00
KVH10X10CM	10	10	5,00
KVH10X20CM	10	20	13,00
KVH12X12CM	12	12	5,00
			13,00
KVH12X16CM	12	16	13,00
KVH12X20CM	12	20	13,00
KVH12X24CM	12	24	13,00
KVH14X14CM	14	14	13,00

1 Transportschnitt inklusive

Zusätzlicher Transportschnitt: 1 EUR + MwSt

Werden andere Querschnitte oder Bauholz in Leimbinder-Qualität benötigt, können wir diese nach Liste bestellen und liefern.

Konstruktionsvollholz (KVH) wird aus Fichte hergestellt und nach Tragfähigkeit, Holzfeuchte, Einschnittart und Maßhaltigkeit sortiert.

KVH ist in größeren Längen lieferbar, da eine Verlängerung mittels hochbelastbarer Keilzinkung möglich ist.



Der Begriff „KVH“ ist eine geschützte Produktbezeichnung und definiert die erhöhten Anforderungen gegenüber üblichem Bauholz.

- Die Oberfläche wird gehobelt und gefast.
- KVH ist technisch getrocknet und wird mit einer Holzfeuchte von $15 \pm 3 \%$ geliefert. Da dieser Feuchtegrad nahe an der zu erwartenden Gleichgewichtsfeuchte im Einbauzustand liegt, ist die Wahrscheinlichkeit nachträglicher Verformungen minimiert
- KVH verfügt über eine hohe Maßhaltigkeit von $\pm 1-1,5\text{mm}$ je nach Querschnitt
- Durch speziellen Einschnitt wird die Bildung von Schwindrissen verringert.
- C24 beschreibt die übliche, mittlere Festigkeitsklasse